

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГЛАДЪК БЕТОН

Боя с ефект гладък бетон

Цикъл на нанасяне – за вътрешна употреба

Основни характеристики

ГЛАДКИЯТ БЕТОН е деликатен и доста нежен на допир. Той съдържа по-дребни частици с цел - постигане на по-гладка повърхност с по-слабо изразена текстура и по-мек цвят. Цикълът на нанасяне е лесен и позволява потребителят да получи реалистично бетонно покритие дори на големи повърхности.

Ефектът може да бъде нанесен в различни цветове, в зависимост от изискванията на проекта. Крайният резултат е устойчива и много реалистична бетонна повърхност. При необходимост, нанасянето на защитен прозрачен топ лак ще даде на повърхността още по-високо ниво на устойчивост.

Тази боя може да се нанася с шпатула/мистрия или пистолет, вижте по-долу за подробности за нанасянето с пистолет.

Необходими продукти

продукт	покривност	предназначение
Праймер AQ075 TEX	5-6 кв. м/кг на 2 ръце	Текстуриран бял праймер за стени и дървени повърхности.
Праймер AQ055 TEX	5 кв. м/кг на 2 ръце	Текстуриран бял праймер за защита от корозия на метални повърхности.
База S30	1 кв. м/кг на 2 ръце	База за ефект гладък бетон.
Тонер Easyshade	-	Добавете по един тонер на всеки 5 кг от базовия продукт, за да го оцветите.
TM108	8-10 кв. м/кг на 1 ръка	Еднокомпонентен акрилен прозрачен матов финиш.
TM205 (по избор)	8-10 кв. м/кг на 1 ръка	Високоустойчив двукомпонентен акрилен прозрачен матов финиш.
HQ53 (по избор)	-	Катализатор за TM205 – добавете 15% в тегловно съотношение.

Нанасяне

Праймер AQ075 TEX (за стени и дърво)



- ✓ Нанесете праймера, след като го разредите с вода 30-40%.
- ✓ Нанесете с валик с къс косъм на 2 ръце, като изчакате 2-4 часа между тях.
- ✓ Върху суров или необработен гипсокартон, сухо строителство или цимент първо нанесете воден грунд и оставете да изсъхне.
- ✓ Върху дърво и MDF първо нанесете воден грунд и оставете да изсъхне.
- ✓ Оставете праймера да изсъхне за минимум 6 часа. След това можете да нанесете допълнителните слоеве.
- ✓ Нанасяне с пистолет: Смесете с 20% вода.

Праймер AQ055 TEX (метал)



- ✓ Нанесете този бял праймер, след като сте го разрешили с вода 30-40%.
- ✓ Нанесете с валик с къс косъм на 2 ръце, изчакайте 2-4 часа между ръцете.
- ✓ При нанасяне върху метал, шлайфайте и почистете повърхността с обезмаслител или разредител.
- ✓ Оставете да изсъхне за 2 часа, след това можете да нанесете допълнителните слоеве.
- ✓ Нанасяне с пистолет: Смесете с 20% вода.

База S30 + Тонер Easyshade



- ✓ Този продукт се нанася много лесно.
- ✓ Пигментацията на боята се прави като се прибавя 1 Тонер Easyshade (200 мл) на всеки 5 кг.
- ✓ Базата S30 може да се оцвети и с помощта на 1-2% пигменти на водна основа в тегловно съотношение. Препоръчваме предварително да направите тест за съвместимост.
- ✓ Продуктът се нанася с обикновена метална шпатула/мистрия на 2 ръце. Втората ръка трябва да бъде нанесена по същия начин (маниер/стил) като първата.
- ✓ Между ръцете оставете повърхността да изсъхне за около 10 часа на стайна температура.
- ✓ Шлайфайте повърхността между двете ръце с шкурка с едрина P180.
- ✓ Дебелината на нанесените слоеве се определя от размера на частиците в боята. Нанесените слоеве са с минимална дебелина.
- ✓ Измивайте шпатулата/мистрията с топла вода и сапун веднага след употреба.
- ✓ Нанасяне с пистолет: Смесете с 10-40% вода.

TM108 – матово прозрачно покритие (еднокомпонентно)



- ✓ След нанасянето на База S30 се препоръчва да се нанесе порозрочно покритие TM108.
- ✓ Ако искате по-гладка повърхност, можете да я шлайфате с шкурка с едрина P180, преди нанасянето на продукта. След шлайфането забършете със суха или влажна кърпа без власинки.
- ✓ Добавете вода, за да го разреждате – 5-10%, ако е необходимо.
- ✓ Нанесете на една ръка с валик с къс косъм.
- ✓ Ако повърхността не е перфектно гладка, нанесете втора ръка, добавете още 20-30% вода за разреждане на боята.
- ✓ След всяко нанасяне валикът трябва да бъде почистен с топла вода и сапун.
- ✓ Нанасяне с пистолет: Смесете с 10-20% вода.

По избор – използвайте прозрачен покривен слой за по-висока устойчивост

TM205 – матово прозрачно покритие (двукомпонентно) +15% HQ53(катализатор)



- ✓ След нанасянето на База S30, можете да нанесете прозрачно покритие TM205 за по-висока устойчивост. Това двукомпонентно акрилно матово покритие трябва да се смеси с вода и катализатор.
- ✓ Добавете 10-20% вода, за да разреждате продукта.
- ✓ Добавете катализатор HQ53- 15% в тегловно съотношение.
- ✓ Ако искате по-гладка повърхност, можете да шлайфате с шкурка с едрина P180 преди нанасянето на покритието. След шлайфането забършете със суха или влажна кърпа без власинки.
- ✓ Нанесете 1 ръка, като използвате валик с къс косъм.
- ✓ Ако искате много висока устойчивост или повърхността не е гладка, добавете до 40% вода в тегловно съотношение и нанесете още една ръка.
- ✓ Животът на сместа е около 2 часа след добавянето на катализатор.
- ✓ След всяка апликация валикът трябва да се почисти с топла вода и сапун.
- ✓ Нанасяне с пистолет: Смесете с 10-20% вода.

Нанасяне с пистолет

- ✓ Можете да използвате едно и също спрей оборудване. Дюзата трябва да бъде 2.5-3.0 мм за нанасянето на База S30. Дюза 2.5 мм пръска равномерно, докато дюза 3.0 мм пръска по-неравномерно, тъй като се изхвърля повече материал. Това също зависи и от разреждането с вода. Стандартна дюза от 1.5 мм може да се използва за останалите продукти.
- ✓ Нанесете една ръка от всеки продукт. По избор можете да нанесете втора ръка от База S30, ако е необходимо, за да получите желаната визия. Времето за съхнене е като това, посочено по-горе.
- ✓ Разреждането с вода за всеки продукт е препоръчително, но може да варира в зависимост от повърхността и дюзата на пистолета.

Допълнителна информация за продуктите

- ✓ **Условия за нанасяне:** За да изсъхнат правилно, продуктите трябва да се нанасят при температура на средата и повърхността от 16°C до 25°C. Освен това в помещението трябва да има минимално течение.
- ✓ **Нанасяне на други материали:** Ако искате да нанасяте тези продукти върху други повърхности, моля потърсете консултация с наше техническо лице. Може да бъдат предложени други продукти, които не са посочени в тази техническа характеристика.
- ✓ **Почистване на повърхността:** След около 15-20 дни след завършване на нанасянето продуктите ще бъдат напълно изсъхнали и устойчиви на миене. Когато почиствате повърхностите, използвайте неабразивна материя, топла вода и неутрален сапун. Нанасянето на покривния слой за висока устойчивост прави повърхността по-устойчива на замърсяване и по-лесна за почистване.
- ✓ **Трайност и съхранение:** Всички продукти трябва да се съхраняват на закрито, далеч от слънчева светлина, при температура 10°C - 35°C. Тези продукти са годни за употреба 6 месеца след датата на доставка. Базата може да се състи, но това не влияе върху свойствата ѝ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Цикълът на нанасяне, описан тук е общ по своята същност. Можете да се свържете с техническо лице за повече информация. Покривността варира в зависимост от повърхността, условията, при които се извършва нанасянето и разреждането на продуктите. Направете тест, за да установите покривността във Вашия случай. Тази информация е приблизителна и е базирана на разработването и познанията за продуктите. Тъй като нанасянето може да бъде повлияно от външни фактори, които са извън контрола на доставчика, той не поема отговорност за постигнатите резултати. Доставчикът си запазва правото да променя техническата спецификация без предварително уведомление.